

FDV / LISTVERK OG UTFORING I MDF, MALT

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Høvlede profiler i MDF (Medium Density Fiberboard)

MDF er et material av trespon og lim presset til plateformat for videre behandling til ulike typer høvlede profiler.

Platene inneholder, 81,3 % sagflis, 12 % Urea-formaldehydlim. 0,6 % parafinwoks, 0,5 % Urea, 0,1 % herder og 5,5 % vann. Malte utføring leveres i faste lengder à 2440 mm og 4200 mm, i tykkelse 18 mm og bredder fra 34-400mm. Standard MDF produkter leveres i fargekoden: NCS S0502-Y.

MDF er svært formstabil.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VELIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Regelmessig støvtørring med tørr klut eller med en godt oppvridd klut. Det kan benyttes mildt syntetisk rengjøringsmiddel. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Flekkfjening med fuktig klut og såpe, alternativt sliping med fint sandpapir eller White Spirit. (gjør først et forsøk på et område som ikke er godt synlig. Overflaten må være helt tørr før blomsterpotter, lamper eller lignende blir satt på plass i vinduposten.

For etterbehandling anbefales mattsliping og rengjøring av flate før påføring av oljebasert maling, glans halvblank.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

3 MILJØPÅVIRKNING

Lagring på bygg

Oppbevares / lagres tørt.

Anbefalt utluftingstid / inneklimelevante tidsverdi

Malte produkter akklimatiseres i emballasjen før montering, skal ikke luftes etter utpakking. Alt av fuktilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet før montering.

Emisjon

Tilfredstiller krav til emisjonsklasse E1. Etter 28 dager er emisjonen av formalin under grenseverdien på 0,13 mg/kbm luft.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

FDV / LISTVERK OG UTFORING I MDF , MALT

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bergene Holm AS
Organisasjonsnr.	NO 812 750 062 MVA
Postadresse	PB 2060 Stubberød
Postnr. og poststed	3255 Larvik
Telefon	+47 33 15 66 66
E-post	firmapost@bergeneholm.no
Internettadresse	www.bergeneholm.no

FDV-DOKUMENTASJON
LISTVERK OG UTFORING I MDF, MALT


**BERGENE
HOLM AS**

 **BERGENE
HOLM AS**

BERGENE HOLM AS HOVEDKONTOR BERGENE HOLM AS HEADQUARTER
POSTBOKS 2060 STUBBERØD, NO-3255 LARVIK TEL: + 47 33 15 66 66 FAX: +47 33 15 66 62
ORG NR, NO 812 750 062 WWW.BERGENEHOLM.NO